






HYROX




























Creating Colors For The World



品名 Product	原色 Masstone	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:4	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:10	备注 Remark	含量 Fe ₂ O ₃	吸油量 Oil abs.	筛余物 325 mesh residue	水溶物 Water sol.matter	水份 Moisture	pH值 pH value	
					最小 min. %	g/100g approx.	最大 max. %	最大 max. %	最大 max. %	区间 range	
氧化铁黄		Iron Oxide Yellow 311				86	25~35	0.3	0.3	1.0	3~7
		Iron Oxide Yellow 313				86	25~35	0.3	0.3	1.0	3~7
		Iron Oxide Yellow 810				86	25~35	0.3	0.3	1.0	3~7
		Iron Oxide Yellow 588				86	25~35	0.3	0.3	1.0	3~7
		Micronized Iron Oxide Yellow 311M				86	25~35	0.1	0.2	1.0	3.5~7
		Micronized Iron Oxide Yellow 313M				86	25~35	0.1	0.2	1.0	3.5~7
		Heat Stable Yellow 980T			800℃	65	25~35	0.3	0.5	0.5	5~8
氧化铁橙		Iron Oxide Orange 960				88	20~30	0.3	0.3	1.0	3.5~7
氧化铁红		Micronized Iron Oxide Red 110M				96	15~25	0.1	0.2	1.0	3.5~7
		Micronized Iron Oxide Red 130M				96	15~25	0.1	0.2	1.0	3.5~7

品名 Product	原色 Masstone	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:4	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:10	备注 Remark	重量 Fe ₂ O ₃	吸油量 Oil abs.	筛余物 325 mesh residue	水溶物 Water sol.matter	水份 Moisture	pH值 pH value
					最小 min. %	g/100g approx.	最大 max. %	最大 max. %	最大 max. %	区间 range
氧化铁红					96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7
	Iron Oxide Red F110									
					96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7
	Iron Oxide Red 110B									
					96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7
	Iron Oxide Red Y101									
					96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7
	Iron Oxide Red F120									
					96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7
	Iron Oxide Red 130S									
				96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7	
Iron Oxide Red 130R										
				96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7	
Iron Oxide Red 130A										
				96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7	
Iron Oxide Red 140										
				96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7	
Iron Oxide Red 190										
				96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7	
Iron Oxide Red 180										

品名 Product	原色 Masstone	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:4	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:10	备注 Remark	重量 Fe ₂ O ₃	吸油量 Oil abs.	筛余物 325 mesh residue	水溶物 Water sol.matter	水份 Moisture	pH值 pH value	
					最小 min. %	g/100g approx.	最大 max. %	最大 max. %	最大 max. %	区间 range	
氧化铁黑		Iron Oxide Black BY318				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
		Iron Oxide Black 330				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
		Iron Oxide Black BY330				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
		Iron Oxide Black 740				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
		Iron Oxide Black 750				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
		Iron Oxide Black 760				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
		Iron Oxide Black Y770				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
		Heat Stable Black 750T			700°C	65	20~30	0.3	1.5	0.5	5~8
复合铁绿		Compound Ferric Green 5605				----	25~35	0.3	3.0	1.0	6~9
		Compound Ferric Green 835				----	25~35	0.3	3.0	1.0	6~9

品名 Product	原色 Masstone	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:4	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:10	备注 Remark	重量 Fe ₂ O ₃	吸油量 Oil abs.	筛余物 325 mesh residue	水溶物 Water sol.matter	水份 Moisture	pH值 pH value
					最小 min. %	g/100g approx.	最大 max. %	最大 max. %	最大 max. %	区间 range
氧化铁棕					88	20~30	0.3	0.5	1.5	3.5~7
	Iron Oxide Brown 600									
					88	20~30	0.3	0.5	1.5	3.5~7
	Iron Oxide Brown 610									
					88	20~30	0.3	0.5	1.5	3.5~7
Iron Oxide Brown 655										
				88	20~30	0.3	0.5	1.5	3.5~7	
Iron Oxide Brown 663										
				88	20~30	0.3	0.5	1.5	3.5~7	
Iron Oxide Brown 686										
品名 Product	原色 Masstone	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:4	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:10	备注 Remark	砷 As (ppm)	铅 Pb (ppm)	铬 Cr (ppm)	镉 Cd (ppm)	汞 Hg (ppm)	镍 Ni (ppm)
					最大 max. %	最大 max. %	最大 max. %	最大 max. %	最大 max. %	最大 max. %
烟草级氧化铁					2.0	10.0	40.0	3.0	3.0	5.0
	Tobacco Grade Iron Oxide Y-588									
					5.0	15.0	45.0	3.0	3.0	30.0
	Tobacco Grade Iron Oxide DS110									
				5.0	15.0	45.0	3.0	3.0	30.0	
Tobacco Grade Iron Oxide DS140										
				5.0	15.0	45.0	3.0	3.0	30.0	
Tobacco Grade Iron Oxide DS160										



www.Arkabusinessco.com

Please contact our distributor;
敬请联系我们的分销商:

ARKA
TEJARAT HOONAM CO.
Imp., Exp., Mfg.
آرکا تجارت هونام
نماینده انحصاری HYROX در ایران
تلفن: ۰۲۱ ۷۳۶۰۵
ArkaBusinessCo.com