



HYROX

Creating Colors For The World

浙江华源颜料股份有限公司











ARKA
TEJARAT HOONAM CO.
Imp., Exp., Mfg

آرکا تجارت هونام

نماینده انحصاری HYROX در ایران

تلفن: ۰۲۱ ۷۳۶۰۵۵

ArkaBusinessCo.com

产品名称 Product	颜色 Masstone	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:4	备注 Remark	品位 Fe ₂ O ₃	油溶 Oil sol.	筛余物 205 mesh residue	水溶物 Water sol residue	水份 Moisture	酸度 pH value
				最小 min.	g/100g approx.	最大 max.	最大 max.	最大 max.	最大 max.
氧化铁红				96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7
	Iron Oxide Red F110								
				96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7
	Iron Oxide Red Y101								
				96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7
	Iron Oxide Red F120								
				96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7
	Iron Oxide Red 130S								
			96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7	
Iron Oxide Red 130A									
			96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7	
Iron Oxide Red 140									
			96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7	
Iron Oxide Red 190									
			96	15~25	0.3	0.3	1.0	3~7	
Iron Oxide Red 180									

產品 Product	標色 Masstone	色澤 TIO ₂ reduction 1.4	備註 Remark	含鐵量 Fe ₂ O ₃	油價 Oil reb.	耐洗 100 mesh residue	耐洗 Wyer volume	耐洗 Alk.	pH pH value
				最小 min.	每100g aprox.	最大 max.	最大 max.	最大 max.	
氧化鐵黃				86	25-35	0.3	0.3	1.0	3-7
	Iron Oxide Yellow 311								
				86	25-35	0.3	0.3	1.0	3-7
	Iron Oxide Yellow 313								
				86	25-35	0.3	0.3	1.0	3-7
	Iron Oxide Yellow 810								
				86	25-35	0.3	0.3	1.0	3-7
	Iron Oxide Yellow 918								
			86	21-26	0.1	0.5	1.0	3-7	
Iron Oxide Yellow 8311D									
			86	21-26	0.1	0.5	1.0	3-7	
Iron Oxide Yellow 8313D									
			75	35-45	0.3	1.0	1.5	5-8	
Heat Stable Yellow 810T									
			65	25-35	0.3	0.5	0.5	5-8	
Heat Stable Yellow 980T									

Product	Masstone	TiO ₂ reduction t/1	Remark	白濁 濁度 %	油分 Oil %	最大 最大 % (max)	最大 最大 % (max)	最大 最大 % (max)	最大 最大 % (max)
				最小 min. %	約/100g approx.	最大 max. %	最大 max. %	最大 max. %	最大 max. %
氧化铁黑 Iron Oxide Black 318				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
氧化铁黑 330				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
氧化铁黑 750				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
氧化铁黑 760				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
氧化铁黑 8320				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
氧化铁黑 8370				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
氧化铁黑 8390				95	15~25	0.5	0.5	1.5	5~8
Heat Stable Black 750T				65	20~30	0.3	1.5	0.5	5~8















ARKA
TEJARAT HOONAM CO.
Imp., Exp., Mfg.


آرکا تجارت هونام

نماینده انحصاری HYROX در ایران

تلفن: ۰۲۱ ۷۳۶۰۵

ArkaBusinessCo.com

Product	Color Maastone	Color after TiO ₂ reduction 1:4	Remark	Fe ₂ O ₃	Cr total	As from residue	Water solubility	Moisture	pH value
				min %	g/100g approx.	max. %	max. %	max. %	
氧化铁橙				88	20~30	0.3	0.3	1.0	3.5~7
	Iron Oxide Orange 960								
氧化铁棕				88	20~30	0.3	0.5	1.5	3.5~7
	Iron Oxide Brown 610								
氧化铁棕				88	20~30	0.3	0.5	1.5	3.5~7
	Iron Oxide Brown 686								
复合铁绿				----	25~35	0.3	3.0	1.0	6~9
Compound Ferric Green 835									
复合铁蓝				----	25~35	0.3	3.0	1.0	6~9
Compound Ferric Blue BL-026									
Product	Color Maastone	Color after TiO ₂ reduction 1:4	Remark	As	Pb	Cd	Hg	Ni	
				max. %	max. %	max. %	max. %	max. %	
烟草级氧化铁				3.0	10.0	100	1.0	1.0	200
	Tobacco Grade Iron Oxide Yellow Y-588								
烟草级氧化铁				5.0	15.0	100	3.0	3.0	200
	Tobacco Grade Iron Oxide Red DS110								

品名 Product	颜色 Masstone	钛白粉中钛色 TiO ₂ reduction 1:4	备注 Remark	氧化铁红 Fe ₂ O ₃	油分散 Oil phs.	筛分 100 mesh % residue	水分 Moisture red number	水分 Moisture	pH值 pH value	密度 Density
				最小 min.	g/100g Approx.	最大 max. %	最大 max. %			
超细氧化铁红				96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0
	Micronized Iron Oxide Red HY-100M			96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0
				96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0
	Micronized Iron Oxide Red HY-130M			96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0
				96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0
	Micronized Iron Oxide Red HY-140M			96	20-30	0.01	0.5	1.0	5-7	7.0
				96	20-30	0.01	0.5	1.0	5-7	7.0
	Micronized Iron Oxide Red HY-8110AM			96	20-30	0.01	0.5	1.0	5-7	7.0
			96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0	
Micronized Iron Oxide Red HY-8130AM			96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0	
			96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0	
Micronized Iron Oxide Red HY-125MP			96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0	
			96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0	
Micronized Iron Oxide Red HY-135MP			96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0	
			96	20-30	0.1	0.5	1.0	5-7	6.0	
Micronized Iron Oxide Red HY-180MP										

品名 Product	原色 Masstone	钛白粉冲淡色 TiO ₂ reduction 1:4	备注 Remark	重量 Weight	油份 Oil rate	残留物 2% mesh residue	水份 Water adsorbent	水份 Moisture	pH pH Value	粒径 Histogram
				最小 min.	g/100g approx.	最大 max.	最大 max.	最大 max.		
超细氧化铁黄				86	25~35	0.1	0.5	1.0	5~7	6.0
	Micronized Iron Oxide Yellow	HY-905M		86	25~35	0.1	0.5	1.0	5~7	6.0
				86	25~35	0.1	0.5	1.0	5~7	6.0
	Micronized Iron Oxide Yellow	HY-910M		86	25~35	0.1	0.5	1.0	5~7	6.0
				86	25~35	0.1	0.5	1.0	5~7	6.0
	Micronized Iron Oxide Yellow	HY-920M		86	20~30	0.01	0.5	1.0	5~7	7.0
超细氧化铁黑				86	20~30	0.01	0.5	1.0	5~7	7.0
	Micronized Iron Oxide Yellow	HY-8311AM		86	20~30	0.01	0.5	1.0	5~7	7.0
				86	20~30	0.01	0.5	1.0	5~7	7.0
	Micronized Iron Oxide Yellow	HY-8314AM		95	20~30	0.1	0.5	1.0	5~8	6.0
				95	20~30	0.01	0.5	1.0	5~8	7.0
Micronized Iron Oxide Black	HY-350N		95	20~30	0.01	0.5	1.0	5~8	7.0	
超细氧化铁黑				95	20~30	0.01	0.5	1.0	5~8	7.0
	Micronized Iron Oxide Black	HY-8318AM		95	20~30	0.01	0.5	1.0	5~8	7.0
超细氧化铁黑				95	20~30	0.01	0.5	1.0	5~8	7.0
Micronized Iron Oxide Black	HY-8757AM									



www.ironoxide.com.cn

浙江华源颜料股份有限公司 (升华集团德清华源颜料有限公司)

地址: 浙江省德清县钟管镇山水渡
电话: 0572-8400686
传真: 0572-8409378
邮编: 313220
邮箱: huayuan@ironoxide.com.cn

ZHEJIANG HUAYUAN PIGMENT CO., LTD.
(SHENGHUA GROUP DEQING HUAYUAN PIGMENT CO., LTD.)

Sales Department:

Add: Unit C, 11th Floor, Baima Mansion, Miduqiao Road, Hangzhou, 310005, China
Tel: +86-571-85812160
Fax: +86-571-85812161
Email: sales@ironoxide.com.cn

Headquarter (Plant) :

Add: Zhongguan Town, Deqing County, Zhejiang Province, 313220, China
Tel: +86-572-8400686
Fax: +86-572-8409378

Please contact our distributor:
敬请联系我们的分销商:



آرکا تجارت هونام

نماینده انحصاری HYROX در ایران

تلفن: ۰۲۱ ۷۳۶۰۵

ArkaBusinessCo.com